

FICHA TÉCNICA FTC 05 PT

PROMOTOR-TAPAPOROS

IMPRIMACIÓN/SELLADOR DE ALTAS PRESTACIONES

Descripción

Producto monocomponente de muy altas prestaciones a base de resinas acrílicas. Gran poder de penetración, resistencia a la humedad y al polvo. Cumple una doble función, como acondicionador de superficies en mal estado y protector del microcemento.

Propiedades

El PROMOTOR-TAPAPOROS EASYFLOOR® está compuesto por resinas de partículas de un tamaño mínimo, de tal forma que su capacidad de penetración en todo tipo de soportes es muy alta.

Los altos sólidos que podemos encontrar en el extracto seco, refleja la gran capacidad del producto como tapa poros de alta calidad.

El producto está concebido para acondicionar superficies en mal estado, aplicándolo previamente a microcemento, pinturas, revestimientos, etc etc. Aplicado como primera mano de protección sobre el microcemento, aporta capacidad de impermeabilización a las dos capas de Sellador EXTRA HARD/ WET EASYFLOOR que se aplican posteriormente.

Sus principales características son:

- . Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, mampostería, cemento, mosaicos, inclusive, cerámicos lisos.
- . Alta capacidad impermeabilizante.
- . Alta adherencia al soporte.
- . Elevada resistencia mecánica.
- . Transpirable (permeable a las moléculas de vapor).
- . Altos sólidos del extracto seco

EASYFLOOR®

T: +34 902 044 280

Belako 2 Elkartegia

48100 Mungia Vizcaya (SPAIN)

www.easyfloor.es

Presentación

Se presenta en garrafas de 5L y 1L.

Modo de empleo

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites. Prestar especial atención a aquellos soportes aparentemente limpios pero que tengan sustancias introducidas tipo ceras, siliconas o sales.

Aplicación

Se recomienda la aplicación de una capa a rodillo.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.

Recomendaciones generales

Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada.
Es necesario respetar las juntas de dilatación y las estructurales.

Precauciones especiales

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y secado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C ni superior a 35 °C.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

EASYFLOOR®

T: +34 902 044 280
Belako 2 Elkartegia
48100 Mungia Vizcaya (SPAIN)
www.easyfloor.es

Consumo

El consumo del PROMOTOR-TAPAPOROS EASYFLOOR® es de 8-10 m²/litro, en función del soporte.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 días.

Datos técnicos

TIPO:	<i>Emulsión acrílico</i>
ASPECTO:	<i>Líquido.</i>
COLOR :	<i>Transparente</i>
SÓLIDOS:	<i>42%±3%</i>
VISCOSIDAD DE PRODUCTO	<i>116"±5 Copa: FORD 4</i>
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	<i>116"±5 Copa: FORD 4</i>
GRADO DE BRILLO:	<i>9.6±2</i>
COV (Directiva EU2004/42/EC)	<i>Suministro 19 g/l.</i> <i>Fase Definitiva II 2010:140 g/l</i>
SECADO A 20 c:	<i>Tacto: 30 min</i> <i>Total y repintado: 3 horas</i>