

| PYM.ARON WHITE |              |
|----------------|--------------|
| FORMATO        | 60,8x60,8    |
| ESPESOR        | 9.500        |
| PRODUCTO       | PORCELÁNICO  |
| TIPO           | GL Esmaltado |
| GRUPO          | Bla          |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G



| ENSAYOS |                                                                                      | RESULTADOS                   |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|         | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                 | CUMPLE LA NORMA              |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                                                 | < = 0,5 %                    |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                          | FUERZA DE ROTURA             | 1600-2400 N         |
|         |                                                                                      | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN     | 35-45 N/mm2         |
|         | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)                          | NO APLICA                    |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)                                        | -                            |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL                                         | < 7,0 x 10-6 °C-1            |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                                     | RESISTE                      |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO                                           | RESISTE                      |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA                                          | RESISTE                      |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA                                              | CLORURO AMÓNICO 100 g/l      | A                   |
|         |                                                                                      | HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l   | A                   |
|         |                                                                                      | ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%         | CUMPLE CON LA NORMA |
|         |                                                                                      | ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L        | CUMPLE CON LA NORMA |
|         |                                                                                      | HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L    | CUMPLE CON LA NORMA |
|         | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                        | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO | 5                   |
|         |                                                                                      | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO  | 5                   |
|         |                                                                                      | ACEITE DE OLIVA              | 5                   |
|         | UNE 41901:2017 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)                             | CLASE 1                      |                     |
|         | DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)                                    | -                            |                     |
|         | DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO              | -                            |                     |
|         | (PTV) DRY CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)          | -                            |                     |
|         | BS7976 (PTV) WET CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) | -                            |                     |
|         | ANSI A326.3 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS            | -                            |                     |
|         | UPEC CERTIFICACIÓN UPEC                                                              | -                            |                     |